

Kase- ja haavapaberipuidu kvaliteedinõuded

Puuliik	Läbimõõt koorega, Min	Läbimõõt koorega, Max	Pikkus
Kasepaberipuit	6 cm	60 cm	30 dm
Haavapaberipuit CTMP	7 cm	60 cm	30 dm
Haavapaberipuit	6 cm	60 cm	30 dm
Kasepaberipuit	- Värske puit - Südamemädanik kuni ½ läbimõödust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra		
Haavapaberipuit CTMP	- Värske puit, minimaalne lubatud kaal: 767 kg/ tm. - Pehmemädanik kuni ⅓ läbimõödust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra - Kõvamädanik ja hall/punane värvimuutus on lubatud, kui puidukiu struktuur on terve		
Haavapaberipuit	- Värske puit - Metsamädanik on lubatud kuni 50% kooreta otsapindalast ehk südamemädaniku korral kuni 70% otsaläbimõödust koore alt		
Kasepaberipuit, haavapaberipuit CTMP, haavapaberipuit	EI OLE LUBATUD - Koorimist takistavad järsud kõverused, oksatüükad ja tüvelaiendid - Üle 4 cm läbimõõduga oksaharud - Pinna ja laomädanik, metsakuiv puit - Kemikaalid, nõgi, metall, süsi, kivid ja plastik		
Virnastamine ja vedu	Erinevad puuliigid ladustatakse ja veetakse eraldi virnas		