

Männi- ja kuuse paberipuidu kvaliteedinõuded

Puuliik	Läbimõõt kooses, Min	Läbimõõt kooses, Max	Pikkus
Männipaberipuit	7 cm	60 cm	30 dm
Kuusepaberipuit	7 cm	60 cm	30 dm
Männipaberipuit	- Värske puit - Kõvamädanik kuni $\frac{1}{3}$ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra		
Kuusepaberipuit	- Värske puit - Pehmemädanik kuni $\frac{1}{4}$ läbimõõdust. - Puidu tumenemine/kõva mädanik kuni $\frac{1}{2}$ läbimõõdust - Tervet puitu peab olema minimaalselt 5 cm paksuselt		
Männipaberipuit Kuusepaberipuit	EI OLE LUBATUD - Koorimist takistavad järsud kõverused, oksatüükad ja tüvelaiendid - Üle 4 cm läbimõõduga oksaharud - Pinna ja laomädanik, metsakuiv puit - Kemikaalid, nõgi, metall, süsi, kivid ja plastik		
Virnastamine ja vedu	Erinevad puuliigid ladustatakse ja veetakse eraldi virnas		